

ROUTINE FOR MOTTATSKONTROLL FOR KNUSING AV REN BETONG – SOLLI MILJØPARK			
Utarbeidet av:	Solli Miljøpark as	Kjell-Arne Leinum	
Opprettet (dato)	23.04.2026		
Bistand fra:	Feste NordØst as	Stine Ringnes	Anja Øren Ryen
Siste oppdatering (dato)	23.04.2026		
Frekvens oppdatering	Årlig (januar)		
Tillatelse:	Denne mottakskontrollen skal kun benyttes dersom det foreligger en tillatelse fra Statsforvalteren i Østfold. Referanse til tillatelsens nummer skal settes inn her.		

ENDRINGSLOGG			
Oppdatering nr.	Gjennomført endring	Endret av	Dato
1.			
2.			
3.			

Solli Miljøpark /Skolt Miljøpark AS har tillatelse fra Statsforvalteren i Østfold til mottak av ren betong for mellomlagring, knusing og gjenbruk. Mottak, knusing og gjenbruk skal gjennomføres i tråd med tillatelseog dens vilkår.

Alle som skal levere ren betong til Solli Miljøpark skal opprette en avtale med Skolt Miljøpark AS før betong kan leveres. I forbindelse med opprettelse av avtalen skal dokumentasjon på betongen som skal leveres Solli Miljøpark. Analyseresultater for betongen som skal leveres må foreligge før første leveranse. Analyseresultatene skal ikke overskride grenseverdier oppgitt i Tabell 1.

Drop-in deponering er ikke mulig. Alle leveranser må levere dokumentasjon på at betongen er kjemisk ren. Dersom dokumentene viser at betongen overskrider grenseverdiene i Tabell 1, må leveransen avvises.

For å sikre dette gjennomføres følgende mottakskontroll:

1. Alle lass registreres og det føres et register over deponerte mengder (tonn), opprinnelse til massene, leveringsdato og deponeringssted. Dataene oppbevares i minimum ett år. Leveranser uten opprettet prosjektnummer godkjennes ikke.
2. Det gjennomføres visuell kontroll av hvert lass, der det ses etter synlige tegn på forurensning i form av for eksempel avfall eller olje. Leveranser av ren betong skal inspiseres og skal ikke inneholde annet avfall enn armering. Lass skal avvises dersom:
 - Prosjektet ikke er innmeldt og akseptert iht. krav for ren betong.
 - Lasset inneholder avfall eller komponenter som ikke er betong eller armering (asfalt, jord, plast, ledninger, treverk, maling, annen søppel og/eller lukter av kjemikalier)
 - Betongen skiller seg fra hva som er meldt in ift. utseende og lukt. Alle lass skal samsvare med beskrivelsen gitt i mottatte dokumenter fra kunden.
3. Det tas en stikkprøve av 1 av 100 leveranser. Prøven tas ut som flere delprøver av leveransen. Betongprøven sendes til analyse hos et akkreditert laboratoriet. Hos Eurofins Environment Testing heter analysepakken *Gjenbrukspakke betong inkl. tilvalg oljeforurensning*. Hos ALS Laboratory

Group AS heter analysepakken *Betongpakke inkl. tilvalg alifater*. Resultatene sammenliknes med grenseverdier (Tabell 1). Resultater fra stikkprøvetaking skal oppbevares i minst 1 år.

4. Dersom det ved stikkprøvekontroll oppdages at betongen var forurensset, må videre leveranser fra samme leverandør stanses inntil prøver viser at massene er rene. Dersom stikkprøve av betong fra leverandør tydelig overskrider det som står i avtale opprettet kan Solli Miljøpark kreve kompensasjon for opprydningsarbeid. Alle vilkår må inngå i skriftlig avtale som opprettes mellom leverandør og Solli Miljøpark AS.
5. Det gjøres en visuell kontroll ved lossing. Dersom det oppdages synlig forurensing, avbrytes lossingen og leveranse må vurderes nærmere eller avvises.

Tabell 1: Grenseverdier for mottak av betong ved Solli Miljøpark AS.

Stoff	Konsentrasjonsgrense (mg/kg)
Metaller:	
Arsen	15
Bly (uorganisk)	60
Kadmium	1,5
Kvikksølv	1
Kobber	100
Sink	200
Krom (III)	100 (tot)
Krom (VI)	8
Nikkel	75
<i>PCB:</i>	
Σ 7PCB	0,01
<i>PAH-forbindelser:</i>	
Σ 16 PAH	2
Benzo(a)pyren	0,1
<i>Alifatiske hydrokarboner:</i>	
Alifater C5–C6	7
Alifater >C6–C8	7
Alifater >C8–C10	10
Alifater >C10–C12	50
Alifater >C12–C35	100